



# CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites  
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen  
Science for monuments and sites

## A. 0123.02 - 23.3.2010

### GR – MÜSTAIR, HEILIGKREUZKAPELLE, AUSSEN ZUSÄTZLICHE MALSCHICHTPROBEN



#### **Zusammenfassung:**

Die braunroten Malschichten der beiden Proben 1 und 2 enthalten, wie die Proben 22 und 29 der vorangehenden Untersuchung, ein oxidiertes Bleipigment sowie etwas roten Ocker.

Probe 9 trägt auf einer Mörtel- oder Tüncheschicht eine rosabraune Schicht. Die Probe sieht ähnlich aus wie die Oberflächenschichten 3 und 4 aus Probe 27.

Das Hellgrau von Probe 13, mit Pflanzenschwarz und wenig rotem Ocker, gleicht keiner der bisher aus dem Aussenbereich der Heiligkreuzkapelle untersuchten Proben.