



CSC

Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen
Science for monuments and sites

A. 0123.04 - 9.5.2012

GR – MÜSTAIR, HEILIGKREUZKAPELLE, AUSSEN NEUE MALSCHICHTPROBEN UND NACHUNTERSUCHUNGEN



Zusammenfassung:

Probe Zackenfries

Auf einer weissen Tünche liegt eine rot-braune Schicht aus verschwärzten Bleipigmenten.

Probe 2

Es konnten keine Bindemittelreste nachgewiesen werden.

Probe 4

Diese Probe ist derjenigen vom Zahnfries sehr ähnlich und enthält wie diese verschwärzte Bleipigmente.

Probe 6

Auf einer weissen Tünche liegt eine sehr dünne rote Ockerschicht.

Probe 27B verglichen zu 27

Der Malschichtaufbau von 27B ist sehr ähnlich demjenigen in der Probe 27 von Bericht 0123.01. Der einzige Unterschied ist, dass das Rot in Probe 27 zweilagig zu sein scheint, in der neuen Probe dagegen nur einlagig.